

# MOLERSKI AKRIL

Visokokvalitetna akrilna zaptivna smjesa za vanjske dilatacione spojeve (fuge).



Opis/spremnik	Sadržaj	Boja	Slika	Art.-Nr.	Pak/kom
Kartuša	310 ml	bijela		<b>0892 161 1</b>	24
Kartuša	310 ml	smeđa		<b>0892 161 2</b>	24
Kartuša	310 ml	siva		<b>0892 161 3</b>	24
Kartuša	310 ml	crna		<b>0892 161 4</b>	24
Vrećica	300 ml	bijela		<b>0892 162 1</b>	20
Vrećica	600 ml	bijela		<b>0892 163 1</b>	20

Boje prikazane u tabeli mogu odstupati od originalnih zbog štamparskih razloga!

## Tehnički podaci:

Sirovinska baza	Akrilna disperzija na bazi smole
Prajmer	Na apsorbujućim ili poroznim površinama. Omjer miješanja molerskog akrila i vode od 1:3 do 1:5.
Max. apsorpcija trajnog pomjeranja	20% od širine fuge
Vrijeme formiranja pokožice	Cca. 15 min pri +23°C i 50% rel. vlažnosti zraka
Brzina stvrdnjavanja	Cca. 1 mm/danu pri +23°C i 50% rel. vlažnosti zraka
Temperaturna stabilnost	-25°C do +80°C
Temperatura obrade	+5°C do +40°C
Mogućnost premazivanja	Da, uz prethodnu probu
Kompatibilnost sa farbom	Da, uz prethodnu probu
Sadrži fungicid	Ne
Shore-A tvrdoća	Cca. 30
Gustoća	1,5 g/cm <sup>3</sup>
Izduženje kod prekida 2-mm filma	Cca. 300%

► Može se obojiti / premalterisati. \*

**Prednost:**

Izvršno prijanjanje većine boja/maltera.

► Visoko elastično.

**Prednost:**

Apsorbuje dilatacije bolje od običnih akrilnih zaptivnih masa.

► Široko adhezivno područje.

**Prednost:**

Izvršno prijanjanje na mnoge površine koje se javljaju u građevinskom sektoru.

**Prednost:**

► Bez silikona.

Otporno na starenje, vremenske uticaje i UV zračenje.

**Napomena:**

\*Zahvaljujući mnoštvu dostupnih receptura boja i lakova, preporučujemo da uvijek izvršite prethodne probe da bi isključili interakcije. Pažnja: Zaptivni spojevi koji su potpuno obojeni imaju tendenciju pojave naprslina kod pojave pomjeranja, pošto je nanešena boja generalno manje elastična od zaptivne ispunje.

## Primjena:

Za zaptivne i dilatacione fuge, posebno u vanjskom području.

## Tipične površine:

sa prajmerom: klinker, cigla, drvo, beton, poro-beton, gips, gips-karton-ske ploče, malter, krečnjački pješčar.

**Napomena:**

Brzina postavljanja zavisi od temperature obrade, vremenskih uslova i vlažnosti površine. Brzina obrade je značajno usporena na hladnom i vlažnom vremenu.

**Upotreba:** Molimo razmotrite list sa opštim pregledom „Opšte napomene za primjenu zaptivnih masa“.

**!** Pištolj za istiskanje kartuša Art.-Nr. 0891 ...  
**Gletarica za fuge Art.-Nr. 0891 181**  
**Nož za kartuše Art.-Nr. 0715 66 09**  
**PE materijal za ispunu Art.-Nr. 0875 ...**

Ove informacije mogu poslužiti samo kao preporuke bazirane na našem iskustvu. Neophodno je izvršiti prethodne probe.