

K+D - LJEPILO+ZAPTIVAČ FAST

Brzovezujuća, četkom nanosiva PU zaptivna masa



Kartuša

| Boja | Sadržaj ml | Art.-Nr. | Pak/kom |
|--------|------------|---------------------|---------|
| bijela | 300 | 0890 100 710 | 1/12/24 |
| siva | 300 | 0890 100 720 | 1/12/24 |
| crna | 300 | 0890 100 730 | 1/12/24 |

Područje primjene:

Za trajno elastično, jako ljepljivo zaptivanje preklopnih spojeva, tačkasto završenih spojeva, spojeva limova, pertlovnih spojeva, kako u unutrašnjem tako i u vanjskom području.

Upotreba:

Podloge moraju biti čiste, suhe, otprašene i odmaščene (vidi K+D optimiranje površina). Neotvrdnut materijal se može ukloniti sa K+D Odstranjivačem, Art.-Nr. 0890 100 63, dok se otvrdnuti materijal može ukloniti samo mehaničkim putem.

Napomena:

Ne dovoditi u kontakt sa lakovima na bazi alkidnih smola. Nije pogodno za zaptivanje žljebova u staklariji u područjima gdje se javlja UV refleksija. Direktno izlaganje sunčevoj svjetlosti može dovesti do toga da masa požuti. Nije pogodno za PE, PP, PTFE, silikonsku gumu, ekspanzirani polistiren (stiropor) i mekane plastike.

Tehnički podaci:

| | |
|--|--|
| Hemijska baza | 1-Komponentni poliuretani |
| Gustina (DIN 53479) (prije otvrdnjavanja) | ca. 1,14 -1,20 kg/l |
| Temperatura primjene | +5°C do +35°C |
| Vrijeme formiranja pokožice* | ca. 20 Min. |
| Brzina potpunog otvrdnjavanja* | 3 mm / 24 h (stvrđnjavanje na vlazi) |
| Promjena zapremine (DIN 52451) | -6% |
| Tvrdoća Shore A (DIN 53505) | ca. 40 |
| Zatezna čvrstoća (DIN 53504) | 1,8 N/mm ² |
| Izduženje pri kidanju (DIN 53504) | >600% |
| Otpor istezanju (DIN 53515) | >6 N/mm |
| Istezanje ili sabijanje tokom eksploatacije | 10% od širine fuge |
| Zapreminski otpor (DIN 53482) | ca. 10 ¹⁰ Ω cm |
| Temperatura tranzicije na staklo (DIN 53445) | ca. -45°C |
| Temperaturna postojanost | -40°C do +90°C |
| Kratkotrajno | 8 h pri +120°C |
| Otporno na | Vodu, morsku i krečnu vodu, javne otpadne vode, slabe kiseline i lužine. |
| Kratkotrajno otporno na | Goriva, mineralna ulja, biljne i životinjske masti i ulja. |
| Vrijeme skladištenja | 9 mjeseci (+10°C do 25°C) |

*Mjereno pri 23°C / 50% rel. vlažnosti zraka.

▶ Snažno ljepljiva i trajnoelastična zaptivna masa.

Prednost:

- Vrlo dobro prijanja na nezaštićene, grundirane i lakirane limove.
- Kompenzira tolerancije / premošćuje zazor.
- Trajno, pouzdano zaptivanje.

▶ Visok stepen postojanosti.

Prednost:

- Odlična sposobnost gletovanja.
- Može se nanijeti špahtlom ili četkom.
- Može se oblikovati četkom ili odgovarajućim alatom za gletovanje.

▶ Kratko vrijeme formiranja pokožice.

Prednost:

Površina zaptivne mase postaje ne-ljepljiva nakon kratkog vremena.

▶ Brzo premaziva masa.

Prednost:

Može se brzo prefarbati zahvaljujući kratkom vremenu formiranja pokožice (prethodno provjeriti kompatibilnost farbe i zaptivne mase!).

▶ Odobreno za upotrebu u području prehrambenih namirnica (ISEGA-certifikat).

Prednost:

- Neškodljivo za ljude u stvrđnutom stanju.
- Pogodno za zaptivanja u postrojenjima prerade hrane.

▶ Nije korozivno.

Prednost:

Sprječava koroziju metala.

▶ Skoro bez mirisa.

▶ Bez silikona.



K+D Aktivator-čistač
Art.-Nr. 0890 100 60
K+D Prajmer za metal
Art.-Nr. 0890 100 61
K+D Odstranjivač
Art.-Nr. 0890 100 63
K+D Prajmer za plastiku,
drvo i kamen
Art.-Nr. 0890 100 62
Sredstvo za gletovanje
zaptivnih masa
Art.-Nr. 0893 3
Najlonska ravna četkica
Art.-Nr. 0693 30

Ove informacije su samo preporuke bazirane na našem iskustvu. Prethodna testiranja su neophodna.