

ZAPTIVNA MASA ZA VENTILACIONE KANALE



Elastična, ekološki prihvatljiva zaptivna masa bez mirisa

Bez mirisa

Bez neprijatnih mirisa za korisnika i okoliš.

Elastična

Prihvata kontinuirano kretanje materijala, čime se efektivno sprječava prekid spoja.

Pakovanje	Sadržaj	Art.-Nr.	Pak./kom.
Kartuša	310 ml	0892 325 1	12

Tehnički podaci	
Osnovna sirovina	Disperzija akrilne smole
Max. prihvatanje kretanja	10%
Brzina sušenja	3 mm u prvih 24 h na 23 °C i 50% rel. vlažnosti
Temperaturna postojanost	-40 °C do +80 °C (kontinuirano)
Temperatura obrade	+2 °C do +50 °C
Shore A tvrdoća	20
Gustoća	1.53 g/cm ³
Boja	Siva
Napomena	Voda oslobođena tokom sušenja može uzrokovati koroziju željeznih i bakarnih limova.
Otporno na	Vodu, formaldehide (30%), živu sodu, limunsku kiselinu (10%), acetatnu kiselinu (5%), izopropil alkohol, slani rastvor, rastvor hlora (5%), hidrogen peroksid (10%), sapunicu (20%), dezinficijense.
Rok upotrebe	12 mjeseci (zaštititi od smrzavanja)
Predpremaz	Ne
Vrijeme formiranja pokožice	10 min. na 23 °C i 50% rel. vlažnosti
Kompatibilno sa bojama	Da, prethodne probe potrebne
Može se prelakirati	Da, prethodne probe potrebne
Sadrži fungicide	Da
Dodatna svojstva	Anti-bakterijsko, anti-fungicidno, ne sadrži silikone, UV-postojano, otporno na starenje i atmosferilije. Ne sadrži supstance štetne za pranje boje.

Primjena:

Za zaptivanje ventilacionih kanala i građevinskih sistema, kao i ventilacijske opreme u velikim kuhinjama. Također, upotrebljivo prema VDI standardu 6022.

Tipične površine:

Netretirani aluminij, anodizirani aluminij, praškasti aluminij, hrom, željezo, bakarni lim, mesing, cink, drvo, s Art. -Nr. 0892 325 2 olovo, također.

Primjena:

Kod primjene uzeti u obzir "Generalne upute za primjenu zaptivnih materijala".

Dodatni artikli:

Pišt看lj za kartuše

Art. -Nr. 0891 00

Gleterica

Art. -Nr. 0891 181

Nož za kartuše

Art. -Nr. 0715 66 09

Ove informacije su samo preporuke bazirane na našem iskustvu. Prethodne probe su zahtijevane!