

AKRILNA ZAPTIVNA MASA



Za zaptivanje fuga niske ekspanzije, u unutrašnjem području.

Može se premalterisati/ premazivati bojama *

Odlično prijanjanje konvencionalnih boja/maltera na zaptivnu masu.

Širok spektar primjene

Prikladno za unutrašnje fuge izložene niskoj ekspanziji.

Dodatne prednosti:

Bez sadržaja silikona.

Otporno na starenje, vremenske utjecaje i UV zrake.

Klasa građevinskog materijala B2 u skladu sa DIN 4102.

| Opis/Pakovanje | Boja | Sl. | Sadržaj u mL | Art.-Nr. | Pak./kom. |
|----------------|--------|-----|--------------|--------------------|-----------|
| Kartuša | bijela | | 310 | 0892 165 | 24 |
| Vrećica | bijela | | 300 | 0892 169 01 | 20 |
| Vrećica | bijela | | 600 | 0892 169 1 | 20 |

Prikazane boje mogu odstupati od originalnih zbog štamparskih razloga!

Područje primjene:

Za zaptivanje spojnih fuga niske ekspanzije u unutrašnjem području, npr. za zaptivanje pukotina u zidu, malteru i betonu.

Tipične podloge za primjenu:

Sa predpremazom: Klinker, cigla, drvo, beton, porobeton, gips, gips ploče, malter, pješčenjak.

Napomena:

Brzina stvrdnjavanja zavisi od radne temperature, vlažnosti zraka i podloge. Stvrdnjavanje se odvija znatno sporije u hladnim i vlažnim vremenskim uvjetima.

Napomena:

* Zbog velikog broja različitih formulacija boja i lakova, uvijek preporučujemo sprovođenje prethodnih proba kako bi izbjegli neželjene reakcije. Opres: Zaptivni spojevi koji su u potpunosti premazani bojom imaju tendenciju ka pucanju uslijed dilatacija, s obzirom da je primijenjena boja generalno elastičnija od zaptivne mase.

| Tehnički podaci: | |
|---|--|
| Sirovinska baza | Disperzija akrilne smole |
| Predpremaz | Na upijajućim ili poroznim površinama. Omjer miješanja akrilne zaptivne mase i vode 1:1 do 1:5 |
| Max. prihvatanje kretanja | 5% od širine fuge |
| Vrijeme formiranja pokožice | Ca. 10 min. na 23°C i 50% rel. vlažnosti |
| Brzina sušenja | Ca. 1 mm/dan; na +23°C, 50% rel. vlažnosti |
| Temperaturna otpornost | -20°C do +80°C |
| Temperatura aplikacije | +5°C do +40°C |
| Može se prelakirati * | Da, preliminarne probe potrebne |
| Kompatibilno sa premazima | Da, preliminarne probe potrebne |
| Sadrži fungicide | Ne |
| Shore A tvrdoća | Ca. 50 |
| Gustoća | 1.6 g/cm ³ |
| Elongacija do kidanja filma debljine 2 mm | 250% |

S ovim informacijama, želimo Vas savjetovati prema našim najboljim saznanjima, baziranim na našim testiranjima i iskustvu. Prethodne probe potrebne! Za daljnje informacije pogledati tehnički list.

Primjena:

Uzeti u obzir "Generalne upute za upotrebu zaptivnih materijala".

Dodatni artikli:

Pštolj za kartuše
Art.-Nr. 0891

Gleterica za fuge
Art.-Nr. 0891 181 ...

Nož za kartuše
Art.-Nr. 0715 66 09

PE materijal za ispunu
Art.-Nr. 0875