

Dimenzije

Širina fuge	10 mm	20 mm	30 mm
Dubina umetanja silikona	15 mm	15 mm	15 mm
Debljina zida	≥ 100 mm	≥ 100 mm	≥ 100 mm

Tehnički podaci

Sirovinska baza	silikon-kaučuk / oxim umrežen
Skladištenje	9 mjeseci na max. +25°C
Prednamaz kod jako upijajućih podloga	sa prednamazom Art.-Nr. 0892 170
Temperaturna otpornost nakon stvrdnjavanja	-50°C do +150°C
Otporan na	ozon, vremenske uticaje, UV-zrake, solnu vodu, masti, ulja, komercijalna sredstva za čišćenje
Kratkotrajno otporan na	razblažene baze i kiseline
Elastičnost	20% širine fuge
Vrijeme stvaranja pokožice	ca. 10 minuta
Vrijeme očvršćavanja	2 mm prvog dana (+23°C / 50% vlažnost zraka)
Mogućnost vraćanja u prvobitno stanje	> 90% (ISO 7389)
Istezanje do kidanja	210% (ISO 8389)
Shore-A-tvrdoća	20°
Specifična težina	1,4 g/ml

Hemijska otpornost

Trajna otpornost	Kratka otpornost	Nije otporan
Aceton	Benzin	Sirćetna kiselina (25%)
Etanol (20%)	Sirćetna kiselina (10%)	Eter
Izopropanol	Lagani benzin (ligroin)	Natrijumhidroksid (koncentrat)
Natrijumkarbonat rastvor (20%)	Solna kiselina(10%)	Fosforna kiselina (koncentrat)
Natrijumhidroksid rastvor (10%)	Sumporna kiselina (5%)	Azotna kiselina (10%)
Parafinsko ulje	Toluol	
	Trihlorektan (metilhloroform)	
	Trihloretilen	

Podaci za naručivanje

Naziv	Boja	Pakovanje/ sadržaj	Art.-Nr.	Pak/kom
Elastični zaptivač za zaštitu od požara B1	siva	Kartuša 310 ml	0893 301	1/12
Elastični zaptivač za zaštitu od požara B1	bijela	Kartuša 310 ml	0893 301 001	1/12
Silikon-prajmer	–	Boca 250 ml	0892 170	1/10
Sredstvo za glet. zaptivnih masa	–	Kanister 5 l	0893 3	1