



Ravna PE malter traka

- ▶ Noseća traka od polietilena.

Prednost:

Ova traka je pogodna za okolinu, a ipak zadržava osobine slične PVC malter traci.

- ▶ Lako odmotavanje i može se kidati rukom.

Prednost:

Brza i laka primjena i razdvajanje.

- ▶ Akrilno ljepilo.

Prednost:

Dobra kompatibilnost sa većinom akrilnih lakova. (Potrebno je izvršiti prethodno testiranje na svim površinama!)

Boja	Širina mm	Dužina m	Debljina mm	Art.-Nr.	Pak/kom
bijela	30	33	0,11	0992 403 30	60
	50			0992 403 50	36



Dvostruka traka Dvostrana zaštitna traka

- ▶ Jedna strana potpuno presvučena sa ljepilom, jedna strana sa ivicom bez ljepljivosti.

Prednosti:

- Traka omogućava brzo i jednostavno postavljanje zaštitnih folija i dobivanje ravnih obojenih ivica kod bojenja i lakiranja.
- Ivica bez ljepljivosti čini jednostavno odstranjivanje silikonske pokrivne folije i sprječava da se ostaci odvojenog ljepila nađu u laku ili farbi.

Boja	Širina mm	Dužina m	Debljina mm	Art.-Nr.	Pak/kom
bijela/ zelena	25	25	0,17	0992 404 25	48
	35			0992 404 35	

Napomene za primjenu

- Postaviti potpuno nalijepljenu stranu na površinu koja se štiti.
- Pokrivna folija se pričvršćuje na zelenu nalijepljenu površinu.
- **Zelena nalijepljena površina se ne može odstraniti bez ostataka, zbog toga lijepiti samo bijelu stranu na površinu koja se štiti!**

Tehnički podaci

	PVC malter traka rebrasta	PVC malter traka ravna	Malter traka PE ravna	Dvostruka traka
Baza ljepila	Prirodni kaučuk		Akrilni rastvarač	
Nosač	Meki PVC		Polietilen	PVC
Jačina ljepila na čeliku	1,5 N/cm	1,8 N/cm	1,9 N/cm	3,8 N/cm
Izduženje kod kidanja	120%	150%	500%	150%
Temperatura primjene	+5°C do +40°C (za traku i površinu)			
Temperaturna stabilnost	-10°C do +70°C			
Vrijeme skladištenja (pri cca. +20°C i 50% vlažnosti zraka)	24 mjeseca (držati na suhom mjestu, bez prašine)			
UV i otpornost na vremenske uticaje	Data			
Vodootpornost	Data			
Vrijeme upotrebe	Max. 6 sedmica			

Sa ovim napomenama želimo Vas, na osnovu naših testova i iskustva u najboljim namjerama posavjetovati. Ipak, zbog višestruke primjene i uslova skladištenja i obrade koji se nalaze van našeg uticaja ne možemo preuzeti odgovornost za rezultate Vašeg rada u pojedinačnim slučajevima.

Ovo vrijedi takođe i pri korištenju naših neobvezujućih tehničkih i trgovačkih usluga podrške korisnicima koje stoje na raspolaganju. Preporučujemo da se uvijek urade vlastite probe. Garantujemo stalni kvalitet naših proizvoda. Zadržavamo pravo na tehničke izmjene i razvoj proizvoda