

DUGOTRAJNA ZAŠTITNA VLAKNASTA TRAKA



Zaštitna vlaknasta traka sa PE-slojem za dugotrajnu zaštitu u unutrašnjem i vanjskom prostoru.

UV-filter kao srednji sloj.

Crni PE-srednji sloj filtrira UV- zrake i tako omogućuje primjenu trake u vanjskom području.

UV-otporno ljepilo od kaučuka.

Traka se može odlijepiti i u vanjskom području bez ostataka ljepila (max. trajanje lijepljenja: 8 sedmica).

Visokokvalitetno ljepilo od kaučuka sa snažnim početnim lijepljenjem.

Veoma dobro prijanjanje na svim postojećim, neporoznim podlogama u građevinskom sektoru, npr. drvo, metal, kamen (vidi uputstvo za upotrebu).

Kida se rukom.

Brza i jednostavna obrada (lako se kida kako uzdužno tako i poprečno).

Stabilnog oblika.

Omogućuje se „kao po koncu“ pravo lijepljenje.

Širina mm	Dužina m	Debljina mm	Art.-Nr.	Pak./kom.
38	25	0,31	0992 400 038	1/32
50	25	0,31	0992 400 050	1/24

Uputstvo za upotrebu

- Da bi se obezbjedilo odljepljivanje bez ostataka ljepila maksimalno trajanje lijepljenja (upotrebe) ne bi trebalo prelaziti 8 sedmica
- Kod osjetljivih površina, koje sadrže omekšivače (npr. PVC) i poroznih podloga (npr. drvo, prirodni kamen, mermer) preporučuje se probno lijepljenje u trajanju od 48 sati

Područje primjene

- Dugotrajna zaštita u unutrašnjem i vanjskom području (max. trajanje lijepljenja/zaštite: 8 sedmica)
- Za zaštitu npr. prozorskih profila, od prljanja materijalima za premazivanje (bojenje), od ogrebotina materijalom za malterisanje i alatima
- Pričvršćivanje prekrivnih ploča odnosno papira za prekrivanje

Tehnički podaci

Baza ljepila	Ljepilo od prirodnog kaučuka
Nosač	PE-premazana tkanina (Dupli premaz: crni i bijeli)
Snaga lijepljenja	9,5 N / 25 mm
Istezanje do kidanja (pucanja)	11%
Temperatura obrade	- 5 °C do +35 °C
Temperaturna otpornost	- 15 °C do +50 °C
Skladištenje (kod ca. +20 °C i 50% vlažnosti zraka)	12 mjeseci
UV-otpornost	Da
Otpornost na vlagu	Da
Trajanje primjene (upotrebe)	Max. 8 sedmica

Sa ovim informacijama želimo Vas u najboljoj namjeri posavjetovati na osnovu naših ispitivanja i iskustava. Međutim zbog višestruke primjene i uslova skladištenja i obrade koji se nalaze van domena našeg uticaja ne možemo u pojedinačnim slučajevima preuzeti odgovornost za rezultat rada.

Ovo vrijedi također prilikom korištenja naših neobvezujućih tehničkih i trgovačkih usluga. Preporučujemo da se uvijek urade vlastite probe. Garantujemo konstantan kvalitet naših proizvoda. Zadržavamo pravo tehničkih izmjena i daljnjeg razvoja proizvoda. Ostale informacije pogledajte u tehničkom listu.