

POVRŠINSKA ZAPTIVKA, ZELENA



Za zaptivanje priрубnica i površina s malim zazorom do max. 0,3 mm. Zamjena za čvrste zaptivače. Oso- bito prikladno za primje- ne gdje je potrebno dobro vlaženje, primjerice kod složenih lijevanih dijelo- va, uskih lamela i glatkih površina.

► Niska čvrstoća.

Prednost:

- Lagana demontaža.

Sadržaj	Art.-Nr.	Pak./kom.
50 g	0893 573 050	1
250 g	0893 573 250	

Fizička svojstva (u tekućem stanju)

Kemijske karakteristike	ester dimetakrilne kiseline
Boja	zelena
Viskozitet 25°C Brookfield (RVT/RVT/HB)	40000-60000 mPas (broj obrtaja osovine o/min: 6/2,5) 15000-25000 mPas (broj obrtaja osovine o/min: 6/20)
Gustoća	1,05 g/cm ³
Tačka zapaljenja	> 100°C
Rok trajanja	1 godina na sobnoj temperaturi

Fizička svojstva (u stvrdnutom stanju)

Čvrsto za rukovanje nakon	15-30 minuta
Funkcionalna čvrstoća nakon	3-6 sati
Konačna čvrstoća nakon	6-24 sata
Zakr. moment pri odvajanju	8-10 Nm (M10)
Krajnja vrijednost zakretnog momenta	3-5 Nm (M10)
Čvrst. na pritisak i smicanje (DIN 54452)	4-6 N/mm ²
Zatezna čvrstoća	2-4 N/mm ² (ASTM-D-2095)
Udarno posmična čvrstoća	2-4 Nmm/mm ² (ASTM-D-950)
Temperaturno područje primjene	-55°C do +150°C