

SKG-SUPER SEKUNDARNO LJEPILO U OBLIKU GELA

Cijanakrilat-konstrukciono ljepilo u obliku gela



▶ Stabilan oblik

Prednost:

- Zbog stanja ljepila u obliku gela spriječeno je u najvećoj mjeri curenje (isticanje) ljepila.

▶ Brzo vezivanje

Prednost:

- Ljepilo stvrdnjava u veoma kratkom vremenu.

▶ Univerzalna primjena

Prednost:

- Ljepi glatke kao i upijajuće površine

▶ Čista primjena (obrada)

Prednost:

- Jednostavno i brzo otvaranje i zatvaranje zatvarača olakšava rad.

Pažnja:

Savjetujemo da se pri radu koriste zaštitne rukavice i zaštitne naočale.

Primjena:

Komponente koje se lijepe moraju biti čiste, suhe i bez masnoće. Nanijeti tanki, ravnomjerni nanos ljepila samo na jednu od površina koje se lijepe. Odmah obaviti spajanje površina sa dovoljnim pritiskom, da bi ostvarili potpun kontakt. Zadržati pritisak tokom predviđenog vremena potrebnog za čvrstoću fiksiranja.

Podloge za primjenu:

Metal, pluto, filc, koža, guma, porcelan, vještački materijali (npr. PVC-tvrdi, ABS, polistirol) jedni s drugim i međusobno.

Područja primjene:

- Gumene profile za drvene i plastične prozore.
- Pričvršćivanje znakova.
- Lijepljenje gumenih zaptivača.
- Reparatura odlijepljenih (pokidanih) rubnih traka.

Sadržaj	Art.-Nr.	P/kom
3 g	0893 403	1/40
20 g	0893 403 1	1/10

Tehnički podaci:

Baza	etil-cijanakrilat
Boja	transparentna
Sistem stvrdnjavanja	pomoću vlage iz zraka
Viskozitet	u obliku gela, tikotropno
Gustoća	1,08 g/cm ³
Idealna temperatura primjene	+20°C
Temperaturna otpornost	-30°C do +80°C
Tačka omekšavanja	+165°C
Brzina vezivanja	20 – 100 s (u zavisnosti od materijala)
Krajnja čvrstoća	nakon 24 sata
Čvrstoća na istezanje	20 – 30 N/mm ² po DIN 53288
Čvrstoća na smicanje	25,5 N/mm ² po DIN 53283
Veličina pukotine (fuge) lijepljenja	idealna 0,05 mm, maksimalna 0,25 mm
Skladištenje	12 mjeseci (na suhom i hladnom)



PRAJMER

- Posrednik lijepljenja za predtretman PE, PP, PTFE i silikonske gume.
- Kratko vrijeme djelovanja.

Pažnja: Za kombinovano lijepljenje različitih materijala, sa prajmerom se smije tretirati **samo** nepolarna površina!



AKTIVATOR

- Za ubrzanje reakcije Würth cijanakrilatnih ljepila.
- Aktivator se može primjeniti na svim podlogama

Uobičajeni vještački materijali dobro podnose aktivator. Kod prve primjene, za svaki slučaj, uraditi provjeru postojanosti vještačkog materijala na aktivator i to na nekom manje uočljivom mjestu.

Sadržaj	Art.-Nr.	Pak/kom
35 ml	0893 091 0	1

Sadržaj	Art.-Nr.	Pak/kom
150 ml	0893 301 20	1/4

Sa ovim napomenama želimo Vas, na osnovu naših testova i iskustva u najboljim namjerama posavjetovati. Ipak, zbog višestruke primjene i uslova skladištenja i obrade koji se nalaze van našeg uticaja ne možemo preuzeti odgovornost za rezultate Vašeg rada u pojedinačnim slučajevima.

Ovo vrijedi takođe i pri korištenju naših neobvezujućih tehničkih i trgovačkih usluga podrške korisnicima koje stoje na raspolaganju. Preporučujemo da se uvijek urade vlastite probe. Garantujemo stalni kvalitet naših proizvoda. Zadržavamo pravo na tehničke izmjene i razvoj proizvoda



Nitril-jednokratne rukavice
Art.-Nr. 0899 470 03
Montažne rukavice Komfort
Art.-Nr. 0899 400 6..
Polikarbonat-naočale
Art.-Nr. 0899 102 0