

Tehnički podaci

Boja trake	crna ili siva
Sastav	Predkomprimirana zaptivna traka VKP Plus se sastoji od poliuretanske pjene sa finom (sitnom) i otvorenom ćelijskom strukturom. Bez bitumena i nakon ugradnje bez silikona. Traka posjeduje jednu samoljepljivu stranu na bazi akril nosača.
Prostorna težina	110 kg/m ³ (±10%)
Impregnacija	Akriatpolimer-disperzija
Temperaturna otpornost	-30 °C do +90 °C
Provođenje toplote	0,05 W/mK
Difuzija vodene pare	μ'' 100 po DIN 18542
Ponašanje na vatri	Teško zapaljivo – klasa B1 po DIN 4102 (ispitano na Institut für Bautechnik – eksterna kontrola na Materialprüfanstalt Hannover, izvještaj testa P-NDS04-244)
Povratak u početno stanje / vrijeme širenja u fugi *	crna ili siva 0°C do 10 dana 10°C 48 sati 20°C 3 sata 30°C 10 minuta
Elastičnost	Dugoročna elastičnost je osigurana za dugi niz godina kod komprimiranja koje odgovara stanju pri isporuci.
Otpornost	UV-otpornost**, otpornost na atmosferske uticaje**, otpornost na plijesan (buđ) i bakterije. Kompatibilno sa sredstvima za zaštitu drveta na bazi ulja i vode.
Skladištenje	2 godine na +5 °C do +25 °C
Temperatura primjene (obrade)	od +5 °C, suho
Ispitivanja (testiranja)	Ispitano po DIN 18542 na MPA Bau Hannover. Absobon-test po pitanju ekološke neškodljivosti izvršen od strane TÜV Rheinland.

* Oprez:

Vrijeme povratka u početno stanje ne podliježe odgovarajućoj specifikaciji i temelji se samo na vrijednostima iz iskustva. Ona su ovisna od vremena skladištenja i temperature skladištenja i obrade. Što je duže vrijeme skladištenja i što je niža temperatura obrade, to su duža vremena povratka u prvobitno stanje.

** pri ugradnji koja je zaptivna na kišne udare.

Sa ovim napomenama želimo Vas, na osnovu naših testova i iskustva u najboljim namjerama posavjetovati. Ipak, zbog višestruke primjene i uslova skladištenja i obrade koji se nalaze van našeg uticaja ne možemo preuzeti odgovornost za rezultate Vašeg rada u pojedinačnim slučajevima.

Ovo vrijedi takođe i pri korištenju naših neobvezujućih tehničkih i trgovačkih usluga podrške korisnicima koje stoje na raspolaganju. Preporučujemo da se uvijek urade vlastite probe. Garantujemo stalni kvalitet naših proizvoda. Zadržavamo pravo na tehničke izmjene i razvoj proizvoda.