

## BUTILNA TRAKA KAŠIRANA FILCOM



Širina u mm	Dužina u m	Debljina u mm	Art.-Nr.	Pak./kom.
50	18	2	<b>0875 625 50</b>	6
100	18	2	<b>0875 625 100</b>	2
150	18	2	<b>0875 625 150</b>	2
200	18	2	<b>0875 625 200</b>	2

### Napomene za primjenu:

- Površina koja se zaptiva mora biti suha, nosiva, bez masti i prašine
- Radna temperatura ne bi trebala biti ispod +10°C
- Upijajuće i porozne površine bi trebale biti prethodno tretirane sa Würth Butil/Bitumen predpremazom (Art.-Nr. 0892 875)
- Za postizanje dobrog početnog prljanjanja na površinu, traka bi se trebala pritisnuti na površinu i zagladiti valjkom ili sličnim alatom
- Butil posjeduje tendenciju ka „hladnom protoku“ (svojstvo protoka trake). Stoga,

traka bi uvijek trebala biti monitorana pomoću pritisnog profila kako bi se spriječilo proklizavanje, npr. usljed snijega ili stajace vode. U slučaju montaže i popravki koje se izvode bez pritisne površine, postoji opasnost od proklizavanja zaptivne trake.

- Kod upotrebe pritisnog profila, potrebno je uzeti u obzir širinu zaptivne trake
- Primjena prevelikog pritiska pomoću pritisnog profila dovodi do istiskivanja zaptivne mase. Zaptivnu traku ne treba nikada pritiskati do nulte tačke (koristiti dodatni disk kao odstoynik)!

Tehnički podaci	
Osnova materijala	Butilna guma (siva)
Kaširanje	Sintetički umreženi filc (bijeli)
Debljina butilne mase	1.7 mm
Debljina kaširanja	0.3 mm
Klasa vatrootpornosti	B2
Temperatura primjene	+5° do +30°
Temperaturna otpornost	-50° do +100°
Rok upotrebe (pri +20°C i 50% vlažnosti)	12 mjeseci (čuvati u polegnutom položaju na suhom mjestu bez prašine)

Ovim informacijama želimo Vas u najboljoj namjeri posavjetovati na osnovu naših ispitivanja i iskustava. Međutim, zbog višestruke primjene i uslova skladištenja te obrade koji se nalaze van našeg utjecaja ne možemo u pojedinačnim slučajevima preuzeti odgovornost za rezultate rada. Ovo također vrijedi prilikom korištenja naših neobavezujućih tehničkih i trgovačkih usluga. Preporučujemo da se uvijek urade vlastite probe. Garantujemo konstantan kvalitet naših proizvoda. Zadržavamo pravo tehničkih izmjena i daljnjeg razvoja proizvoda. Ostale informacije pogledajte u tehničkom listu.

**Montažna i zaptivna traka od butilne gume sa trajno pričvršćenom laminacijom od filca za ojačanje i smanjenje ljepljivosti površine**

**Dobra otpornost na UV zračenje, vremenske utjecaje i vodu**

Traku je moguće koristiti vani, postojana je na kišu i ostale atmosferske utjecaje (nije prikladna za upotrebu pod vodom!).

**Odlično prljanjanje na upijajuće i neupijajuće površine**

Moguće koristiti na svim građevinskim površinama, npr. čelik, aluminij, staklo, plastika, drvo, beton, zid, bitumen itd. (vidjeti napomene za primjenu).

**Može se prelakirati i malterisati**

Butilna traka kaširana filcom se može prelakirati raznim premazima na bazi cinka (npr. Würth Cink sprej Art.-Nr. 0893 113) i disperzivnim bojama (potrebno prethodno probati).

Kod zaptivenih površina kod kojih više neće biti kretanja, npr. pokutine u betonu, traka se može malterisati (max. 20 mm). Na spojevima sa dilatacijom, npr. spojevi prozora, to nije dozvoljeno jer može doći do pucanja maltera.

**Ostala svojstva:**

- Sprječava difuziju vodene pare
- Kompatibilna sa pleksiglasom i makrolonom
- Samozavarujuće

**Područje primjene:**

- Zaptivanje zidnih, krovnih i građevinskih spojeva, staklenika i krovnih prozora
- Zaptivanje krovnih kupolnih svjetlarnika dimnjaka, spojeva metalnih limova i ostalih spojeva od stakla, plastike ili metala
- Zaptivanje u ventilacionom i sanitarnom području

**Dodatni proizvodi:**

**Butil/Bitumen predpremaz  
Art.-Nr. 0892 875**

**Cink sprej  
Art.-Nr. 0893 113 113**

**Pritisni valjak  
Art.-Nr. 0693 011 750**