

EPOXI STICK

2K-masa za brzu i jednostavnu reparaciju površinskih oštećenja.



Drvo

Težina	Boja	Slika	Art.-Nr.	Pak/kom.
90 g	Svijetlosmeđa		0893 449 010	1/12

Aplikacija moguća na sljedeće površine:
Mekano i tvrdo drvo, iverica, MDF ploče, beton, keramika

Metal

Težina	Boja	Slika	Art.-Nr.	Pak/kom.
120 g	Srebrna		0893 449 011	1/12

Aplikacija moguća na sljedeće površine:
Čelik (goli i eloksirani), pocinčani limovi, sivi liv, aluminijum, bakar, mesing, krom, titan, olovo i nehrđajući čelik

Tehnički podaci

	EPOXI-STICK Drvo	EPOXI-STICK Metal
Osnova materijala	Epoksidne smole	
Rok trajanja	24 mjeseca	
Veličina stika u mm	175 x 22	
Vrijeme obrade pri 20 °C	cca 20 minuta	cca 2-3 minute
Daljna obrada pri 20 °C	nakon cca 60 min	nakon cca 20 minuta
Krajnja snaga at 20 °C	nakon cca 24 sata	nakon cca 3 sata
Temperatura obrade	+5 °C do +25 °C	
Otpornost na temperaturu u stvrdnutom stanju	-20 °C do +120 °C	-20 °C do +300 °C
Zatezna čvrstoća	6.4 N/mm ²	
Shore D	080	

Upute

- U neobrađenom stanju štiti od smrzavanja i direktne sunčeve svjetlosti.
- Pri obradi reparaturne mase moraju se koristiti zaštitne rukavice.
- Zbog različitih specifičnih gustina materijala dolazi do razlike u datoj težini za svaki stik.
- Pri upotrebi kod visoko zahtjevnih slučajeva razjasniti mogućnost primjene testiranjem.

▶ Jednostavna primjena.

Vaše prednosti:

- Nema komplikovanog miješanja komponenti.
- Jednostavno doziranje.
- Brza obrada.

▶ Vrlo dobre osobine prijanjanja.

Vaše prednosti:

- Visoka čvrstoća.
- Široko područje upotrebe.

▶ Jednostavna daljna obrada.

Vaše prednosti:

- Namijenjen za najrazličitije naknadne obrade kao što su bušenje, tokarenje, rezanje i brušenje.

- Može se prelakirati.

Vaše prednosti:

▶ Otpornost na visoke temperature (izvedba za metal). Otporan na temperaturu do 300°C, npr. namijenjen za reparaciju sistema za izduvne gasove.

▶ Može se premazivati lazurama i lakovima.

Područja primjene:

Za punjenje površinskih oštećenja u drvetu i području metala, npr. prozora i okvira vrata, modelarskih proizvoda, restauracije namještaja, kućišta mjenjača, aluminijumskih i livenih dijelova kao i mnogih drugih.

Obrada:

1. Podloga mora biti čista, odmašćena i sposobna za nanošenje. Prethodno ogрубljavanje površine povećava sposobnost prijanjanja.
2. Potrebnu količinu otkinuti ili odrezati te zamijesiti je među prstima do postizanja ravnomjerne boje.
3. Nakon toga reparaturnu masu je potrebno potrošiti u sljedeće 2-3 minute.
4. Za bolje modeliranje ruke treba navlažiti vodom.
5. Nakon cca 60 min.(drvo) tj. 20 min. (metal), masa je kompletno otvrdnjena i može se dalje obrađivati (bušenje, brušenje, tokarenje, rezanje itd).



Zaštitne rukavice
Art.-Nr. 0899 470
Nož
Art.-Nr. 0715 66 04
Bezbojni lak
Art.-Nr. 0893 188 2
Svilenkasti mat
Art.-Nr. 0893 188 3
Set za retuširanje
Art. No. 0890 305 1