



Širina mm	Dužina m	Debljina mm	Art.-Nr.	Pak/kom
6	66	0,07	0992 66	24

Područja primjene

- Pokrivanje s ciljem postizanja oštire lakirane ivice.
- Rubno pokrivanje na glatkim površinama, npr. kod dekorativnih gleterskih tehnika u molerskim radovima.
- Označavanje u raznim područjima, npr. kod cjevovoda.
- Zatvaranje kutija, kartona i limenki.
- Višekratno zatvaranje malih vrećica.

Tehnički podaci

Baza ljeplila	Kaučuk
Nosač	PVC, crveni
Jačina ljeplila	9 N / 25 mm
Izduženje kod kidanja	60%
Temperatura primjene	+10°C do +25°C
Temperaturna stabilnost	-30°C do +70°C
Rok skladištenja (pri cca. +20°C i 50% vlažnosti)	24 mjeseca
UV-otpornost	Ne
Otpornost na vlagu	DA

Ove informacije su preporuke bazirane na našem znanju, ispitivanjima i iskustvu. Međutim, mi ne snosimo bilo kakvu odgovornost za rezultate obrade u individualnim slučajevima zbog široke raznolikosti primjene kao i uslova skladištenja i obrade. Ovo se takođe primjenjuje i u slučaju

našeg tehničkog i komercijalnog servisa koji je konsultovan besplatno i bez obaveza. Preporučujemo da provedete vlastita ispitivanja. Garantujemo konstantni kvalitet naših proizvoda. Zadržavamo pravo tehničkih modifikacija i razvoja naših proizvoda.

Rubna pokrivna samoljepljiva traka

Univerzalno primjenjiva PVC samoljepljiva traka sa veoma tankim nosećim filmom.

- ▶ Veoma veliko izduženje.

Prednost:

Idealno pogodno za pokrivanje zakriviljenih površina.

- ▶ Ekstremno tanak noseći film.

Prednost:

Dozvoljava kreiranje posebno tankog emajliranog ruba.

- ▶ Dobro prijanjanje (lijepljenje).

Prednosti:

- Pogodno za sve glatke površine u građevinskom i automobilskom sektoru, npr. lakirani metali, staklo, kromirani dijelovi, guma. Traka se može ukloniti odmah nakon lakiranja bez ostavljanja bilo kakvih tragova.

- Pogodno za primjenu sa svim trakama za pokrivanje iz našeg prodajnog programa (npr. Art.-Nr. 0992 1..., 0992 6...), za postizanje finih emajliranih rubova.

- ▶ Otporno na vlagu i otapala.

Prednost:

Traka je pogodna za sve lakirerske radove sa svim uobičajeno dostupnim lakovima na bazi otapala, lakovima na bazi vode i emajl-sistemima.

Upute za upotrebu

- Rubna pokrivna traka **nije** pogodna za pečenje!
- Da bi osigurali uklanjanje trake bez tragova (ostataka), traka se mora ukloniti odmah nakon sušenja laka ili emajla.
- Traka **nije** UV-otpora i stoga nije pogodna za aplikaciju napolju.