

# 2-K HS FILER



**Brzосуšeći HS (High-Solid) akrilni filer bogat čvrstim česticama sa odličnom stabilnošću za veće debljine slojeva (do 300 µm).**



Naziv	Sadržaj	Art.-Nr.	Pak/kom
2-K HS filer	1	<b>5866 102 101</b>	1
2-K HS filer	4	<b>5866 102 104</b>	

**Dostupne boje:** FC 0002 = bež  
FC 0006 = svijetlo siva

## Važno!

**Specificirati šifru boje u odgovarajuće tekstulnom mjesto!**

**Npr.: FC 0006 za svijetlo sivi**

## Primjena:

Kao kompaktni filer ili kao debeloslojni filer. Reparacija dijelova površine (spot repair) je takođe moguća bez formiranja potonulih tačaka i rubova.

Ovi podaci služe kao preporuka, a zasnivaju se na osnovu našeg iskustva. Preporučujemo da se napravi proba. Provjeriti i tonove boje prije upotrebe.

- ▶ Izvrsna stabilnost (nema spadanja)
- ▶ Veoma brzo sušenje
- ▶ Odlična aplikacija "mokro na mokro" (bez međubrušenja)
- ▶ Velika debljina nanješnog sloja
- ▶ Izvrsna obradivost brušenjem.
- ▶ Visok stepen zaštite od korozije zahvaljujući antikorozivnim pigmentima.

Max. dozvoljeni VOC sadržaj:  
540 g/l proizvoda kategorije 2 (c)  
ChemVOC FarbV.  
Max. VOC sadržaj: 488 g/l.

## Zapreminsko miješanje:

4:1 sa učvršćivačem prajmera

**Art.-Nr. 5866 401 ...**

Akrilni razrjeđivač

**Art.-Nr. 0823 400 ...**

## Površine:

- Otvrdnuti stari lak
- Fabrički grundirani novi dijelovi
- Kitovane površine
- Površine sa manjim neravninama (visoka moć zapunjavanja)

Za aluminijumske i pocinčane površine preporučujemo predgrundiranje sa npr. 1-K univerzalnim prajmerom

**Art.-Nr. 5866 100 ...**

ili sa 1-K univerzalnim prajmerom na bazi vode **Art.-Nr. 5866 107 103.**

Može se prelakirati sa svim uobičajenim lakovima.

Preko 2-K HS filera ne mogu se nanositi drugi fileri.

Nije pogodno za praškaste prevlake.

## Oprema za nanošenje:

Preporučeni pištolji za lakiranje:

**Art.-Nr. 0891 700 05** ili **0891 700 07** ili **0891 700 9.**

Minimalni promjer dizne 1,6 mm.



**Zaštitna respiratorna maska**

**Art.-Nr. 0899 173**

Filter tip: A2/A2 P3