

## 2-K UNIVERZALNI TEMELJNI PREMAZ



Boja	Sadržaj kg	Art.-Nr.	Pak./kom.
Svijetlosiva	5	<b>5866 103 105-FC006</b>	1
Svijetlosiva	10	<b>5866 103 110-FC006</b>	1



### Područja primjene:

Kao posrednik prianjanja pri lakiranju tehnički zahtjevnih površina kao što su aluminij, cink, bakar, mesing i plastika ojačana staklenim vlaknima (GFRP/GFK). Za upotrebu na plastičnim površinama iste se moraju prethodno tretirati sa 1-K temeljnog premazom za plastiku. Koristi se i kao zapunjavajući predlak za izjednačavanje manjih oštećenja ili risova nastalih brušenjem.

### Napomena:

**U zavisnosti od podloge, potrebno je uraditi ispravnu pripremu površine!**

**Odlično prianjujući temeljni premaz, dobrih osobina zapunjavanja (do 100 µm) i izvrsne zaštite od korozije**

- Brzoušeći temeljni premaz odličnih osobina zapunjavanja
- Visok nivo zaštite od korozije
- Moguća aplikacija mokro-na-mokro
- Odlično prianjanje na željezo, čelik, plastiku ojačanu staklenim vlnama (GFRP/GFK), aluminij i pocijančane površine
- Može se prelakirati svim uobičajenim 1-K i 2K lakovima (izuzev dvoslojnih baznih lakova na bazi otapala)
- Max. dozvoljeni VOC sadržaj: 540 g/l proizvoda kategorije 2 (c) ChemVOC FarbV. Max. VOC sadržaj: 517 g/l.
- Sadržaj čvrste tvari u %: 70,2**

### Težinsko miješanje:

10 : 1 s učvršćivačem temeljnog premaza

**Art.-Nr. 5866 401 ...**

Akrilni razređivač

**Art.-Nr. 0823 400 ...**

15-20% zavisno od debljine sloja.

Može se obojiti do 10% sa 2-K akrilnim lakovima.

### Površine:

- Lakirane površine
  - Željezo, čelik
  - Aluminij
  - Pocijančane površine
  - Drvo
  - Plastika ojačana staklenim vlnama (GFRP/GFK)
- Preko 2-K univerzalnog temeljnog premaza ne mogu se nanositi predlakovi. Nije namijenjeno za praškaste prevlake.

### Oprema za nanošenje:

Preporučeni pištolji za lakiranje:

Minimalan promjer dizne 1,4 mm.

### Dodatačni artikli

Zaštitna respiratorna maska

**Art.-Nr. 0899 173**

Filter tip: A2 / A2 P3

Ove informacije mogu poslužiti samo kao preporuke bazirane na našim iskustvima. Potrebne su prethodne probe! Pri upotrebi ovog proizvoda pridržavati se uputstava iz tehničkog lista kao i raspoloživih regulativa.