

LAK-SPREJ QUATTRO

Mногоstruko primjenjiv **debeloslojni lak u spreju**, svilenkastog sjaja, s odličnim prekrivanjem i zaštitom od hrđe.



Dostupan kupcima i u individualnim RAL-bojama i posebnim tonovima boja.

Područja primjene:

Univerzalan, za brzi temeljni premaz i lakiranje kontejnera, šasijskih, priključenih dijelova, traktora, poljoprivrednih i građevinskih strojeva, strojeva zimske službe, streha, dizalica, ograda, vratanica, brodskih konstrukcija, cijevi, rasvjetnih stupova, transportnih stalaka, kontejnera itd.

Primjena:

Sprej prije upotrebe protresti najmanje 3 minute. Podloga mora biti suha i ne smije biti masna. Odstraniti hrđu i ostatke starih premaza. Pri nanošenju održavati razmak od 15–25 cm.


U slučaju da površine nemaju temeljni premaz, odn. da nisu lakirane nakon prvog premaza ostaviti da se osuši. Poslije toga na cijelu površinu ravnomjerno nanijeti lak (min. 60 µm debljine suhog sloja).

Širina mlaza:


Tri različite mlaznice omogućuju, u kombinaciji s usklađenim odnosom pritiska, proizvoljnu širinu i jačinu mlaza.



Konturna mlaznica
Art.-Nr. 0891 096
Pak./kom. 6



Lepezasta mlaznica
Art.-Nr. 0891 095
Pak./kom. 6



Okrugla mlaznica
Art.-Nr. 0891 094
Pak./kom. 6

Ovi podaci mogu biti samo preporuke utemeljene na našem iskustvu. Potrebno je napraviti probu. Molimo provjeriti nijanse boje prije obrade!

3 + 1 = Quattro

Zaštita od korozije
Temeljni premaz
Lak + Mobilna
Primjena

► Zaštita od korozije.

Mogućnost nanošenja debelog sloja bez razlijevanja osigurava 100%-tnu zaštitu od nepovoljnih vremenskih uvjeta i UV-zračenja. (Nakon najmanje 500 sati testa u slanoj komori, bez uočljive površinske hrđe). Može se koristiti na ostacima hrđe. Labava hrđa mora se prethodno odstraniti odgovarajućim alatom. Nije potreban temeljni premaz.

► Temeljni premaz.

Odlično prijanjanje na gotovo svim površinama. Može se prelakirati gotovo svim uobičajenim lakovima.

► Lak.

Visoka snaga prekrivanja. Dobro razlijevanje. Ekstremno brzo sušenje. Visoka elastičnost. Visoka otpornost na udarce. Dobro prekrivanje rubova.

► Aerosol doza.

Velika ušteda vremena zahvaljujući mobilnoj primjeni. Idealna za primjenu na vanjskim površinama. Specijalni ventil sprječava stvaranje magle i umora, a omogućuje odmjereni sprejanje.

► Isporuka sa lepezastom mlaznicom.

Podloge:

- Stvrdnuti stari lakovi.
- Novi dijelovi sa fabričkim temeljnim premazom.
- Nezaštićeni čelični lim.
- Pocinčani čelični lim.
- Površine sa kojih je ručno odstranjena hrđa.
- Aluminij.
- Plastika koja se može lakirati.
- Plastika ojačana staklenim vlaknima.
- Drvo.

Savjet profesionalaca!

Za povišenje stupnja sjaja za ca. 30%, kao i za poboljšanje otpornosti na benzin, nakon 15 minuta isparavanja otapala prelakirati sprejem za stvaranje sjajnog efekta, Art.-Nr. 0893 39.