

Pasta za meko lemljenje Br.30 sa četkom



- Lem S-Sn97Cu3 DIN EN 29453 (L-SnCu3 DIN 1707) (udio 60% težine).
- Topitelj DIN EN 29454-1/3.1.1.C (F-SW 21 DIN 8511).
- Pogodna za bakarne cijevi instalacija hladne i tople vode prema DVGW/GW 2 i GW 7.
- Ostaci su rastvorljivi u hladnoj vodi.

| Sadržaj g | Art.-Nr. | Pak./kom. |
|-----------|-----------------|-----------|
| 250 | 0987 130 | 20 |

Topitelj - pasta Br.31



- Topitelj pasta prema DIN EN 29454, tip 2.1.2.C.
- DVGW test No. AT 2235.
- Odobrena po DVGW radnom listu GW7.
- Rastvorljiva u vodi.
- Ne sadrži cinkhlorid.
- Ostaci su rastvorljivi u hladnoj i toploj vodi.

| Sadržaj g | Art.-Nr. | Pak./kom. |
|-----------|-----------------|-----------|
| 200 | 0987 131 | 10 |

Kalaj pasta Etanol



- Meki lem za kalaisanje uređaja, posuda i karoserija.

| Kalaj | Sadržaj kg | Art.-Nr. | Pak./kom. |
|-------|------------|---------------|-----------|
| 25% | 1 | 0982 9 | 1 |



Topitelj za tvrdi lem Universal Br.50 FM Topitelj prema DIN 8511, tip F-SH 1

- Bijela pasta.
- Topitelj za tvrdo lemljenje svih metala i legura, osim lakih metala, sa radnom temperaturom 500-800 °C.
- Pastu treba prije upotrebe dobro promiješati. Nanosi se četkom ili natapanjem na očišćene radne površine. Također, topitelj treba biti nanešen u okolini mjesta lemljenja.
- Ostaci topitelja su korozivni pa stoga moraju biti uklonjeni.

| Sadržaj g | Art.-Nr. | Pak./kom. |
|-----------|-----------------|-----------|
| 100 | 0987 550 | 1 |



Tekućina za lemljenje Br. 41

- Topitelj za meko lemljenje bez cinkhlorida prema DIN EN 29454-1/2.1.1.A.
- Za metaloprerađu, industriju, instalacije sa bakarnim cijevima.
- Topitelj za meko lemljenje bakra, bakarnih legura, mesinga, mesinganih legura, crvene bronzne i čelika. Primjenjuje se sa lemovima Br.2, Br.4, šipkama kalaja ili cinka.
- **Uputa:** Nije upotrebljiv za nehrđajući čelik i elektro spojeve.

| Sadržaj ml | Art.-Nr. | Pak./kom. |
|------------|-----------------|-----------|
| 250 | 0987 141 | 1 |