

7.3 Atmosferska korozija cinka (bez specijalnih agresivnih medija)

Debljina sloja cinka u μm


Primer:

Habanje cinka (u godinama) pri debljini sloja $50 \mu\text{m}$

Industrijska atmosfera	7 godina
Atmosfera u velikom gradu	9 godina
Primorska atmosfera	27 godina
Normalna atmosfera na kopnu	45 godina

Zaštita od korozije (debljina sloja od ca. $60\text{-}80 \mu\text{m}$)

Efikasna zaštita i u agresivnoj atmosferi.



Slika T