

Tehnički podaci		
Proizvod	Granulat	Patrona
Baza	EVA	EVA
Boja	bijela, prirodna	bijela, prirodna
Viskozitet	200 °C 65.000 mPa.s	200 °C 55.000 mPa.s
Tačka omekšavanja	90 °C (po prstenu & kuglici)	103 °C (po prstenu & kuglicil)
Otpornost na toplotu	85 °C	90 °C
Otpornost na hladnoću	-25 °C (test nožem)	-20 °C (test nožem)
Idealna temperatura primjene	190 - 210 °C	190 - 210 °C
Gustoća	1,40 g/m ³	1,37 g/m ³
Posmak	15 - 50 m/min	15 - 50 m/min
Potrošnja	ca. 250 - 350 g/m ²	ca. 250 - 350 g/m ²
Skladištenje (skladištiti na hladnom i suhom mjestu)	12 mjeseci	12 mjeseci

Sa ovim napomenama želimo Vas, na osnovu naših testova i iskustva u najboljim namjerama posavjetovati. Ipak, zbog višestruke primjene i uslova skladištenja i obrade koji se nalaze van našeg uticaja ne možemo preuzeti odgovornost za rezultate Vašeg rada u pojedinačnim slučajevima. Ovo vrijedi takođe i pri korištenju naših neobvezujućih tehničkih i trgovačkih usluga podrške korisnicima koje stoje na raspolaganju. Preporučujemo da se uvijek urade vlastite probe. Garantujemo stalni kvalitet naših proizvoda. Zadržavamo pravo na tehničke izmjene i razvoj proizvoda.