

ZAPTIVNE MASE ZA METAL/DOMAĆINSTVO/ZANATSTVO

Svojstva i primjene

	Neutral silikon perfekt	Neutral silikon spesjal	Silikon Color	Acetat silikon za sanitarije	Acetat silikon prehran.podbr.	Zapliv. masa za kamen i fasade	Zapliv. masa za prirodni kamen	Molerski akril	Kit za peći	Zapliv. masa za ventilaciju Absobon	Zapliv. masa za ventilaciju Rapid	Dichtflex	Visoko temperaturni silikon
Unutrašnja primjena													
1	Spojne fuge prozora	++	++		++	++		+					
2	Diletac. fuge u području podova i zidova	++	++	+	+	+	++	+					
3	Sanitarne fuge		+	+++1		++	++		++				++
4	Sistemi za grijanje					++							
5	Akvarij				++	++							+
6	Kuhinje	+	+	+++3		++	+						
7	Vitrine												
8	Prehrambeni sektor												
9	Ventilacioni sistemi					++				++			
Vanjska primjena													
10	Spojne fuge za vrata i prozore	++	++		++	++							
11	Krov/Spojne fuge za krov	+	++	+								++	
12	Fasadne fuge	++	+	+	++	++	+	++					
13	Balkonske fuge	++	++	+									
Unutrašnja i vanjska primjena													
14	Zaprtivanje prozora	++	++										
15	Fuge kod metalnih spojeva	++	++			+	++	+				+	
16	Zimski vrtovi						++	+					
17	Bazeni												
18	Fuge prirodnog kamena		++			++	++						
	Max. apsorpcija vrijeme kretnosti	25%	25%	25%	25%	25%	25%	20%	0%	10%	-	25%	20%
	Vrijeme formir. pokožice (23 °C/50 rel. vl. zraka)	10-15 min	10-15 min	ca. 12 min	ca. 75 min	ca. 15 min	ca. 15 min	ca. 15 min	ca. 5 min	ca. 10 min	ca. 10 min	ca. 15 min	8-12 min
	Brzina sušenja mm/ 24 h	2-3	2-3	2-3	3,5	1,5	1,5	1	0,5	3	4	1-3	3
	Temperatura postojanost	-50°C do +150°C	-50°C do +150°C	-40°C do +180°C	-40°C do +80°C	-40°C do +120°C	-40°C do +120°C	-25°C do +80°C	-5°C do +1000°C	-40°C do +80°C	-40°C do +80°C	-25°C do +100°C	-50°C do +250°C
	Temperatura primjene	+5°C do +40°C	+5°C do +40°C	+1°C do +40°C	+5°C do +40°C	+5°C do +40°C	+5°C do +40°C	+5°C do +40°C	+5°C do +30°C	+2°C do +50°C	+2°C do +60°C	+5°C do +40°C	+5°C do +40°C
	Zagladivanje sa (V= voda, G = sredstvo za zagladiv., T = suho)	G	G	G1	G	G	G	V	T	V	G	G	G
	DIN 18540 fuge vanjskih zidova u visokogradnji	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-
	DIN 18545 ustakljivanje u proizvodnji prozora	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Moguće premaz. bojama ²	-	-	-	+	+	+	+	-	+	+	+	-
	Kompatibilno sa bojama ²	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+
	Fungicidna svojstva (anti gljivično djelovanje)	-	-	+++1	+	+	+	-	-	+	+	-	-
	Bez silikona	-	-	-	+	+	-	+	+	+	+	+	-
	Moguće brusiti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Prianjanje na vlažnim podlogama	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-
	Podnosi bitumen	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	+	-
	Otporno na UV-zrake, starenje i atm. utjecaje	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+	+
	Prikladno za polikarbonatno staklo bez napona (PMMA)	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Legenda: +++ = Veoma prikladno, + = Prikladno, - = Nije prikladno, 1 = Nije stakleno providna varijanta, 2 = Potrebne preliminarne probe, 3 = Samo stakleno providna varijanta, 4 = Nije prikladno za bazene