

## TEMELJNI PREMAZ – PREDLAK



Naziv	Sadržaj ml	Art.-Nr.	Pak./kom.
Temeljni premaz-predlak tamnosivi	400	0893 211 101	1/12
Temeljni premaz-predlak srednje sivi		0893 211 102	
Temeljni premaz-predlak svijetlosivi		0893 211 103	

### Osobine:

Brzosušće temeljni premaz-predlak s aktivnom antikorozivnom zaštitom za najbolje rezultate primjene pokrivenih lakova, u nijansama boja svijetlosiva, srednje siva i tamnosiva.

### Područja primjene:

Spot repair (sistem popravaka djelimičnih oštećenja), popravci nakon udesa, popravci karoserije, poslovi lakiranja.

### Primjena:

Podloga mora biti čista, suha i odmašćena. Problematične podloge blago obrusiti. Dozu prije upotrebe dobro protresti. Prvi nanos nanijeti prskanjem u tankom sloju. Pridržavati se vremena isparavanja. Vrijeme sušenja 20 min., nakon ca. 8-12 min. prelakirati sa bilo kojim ubičajenim 1K, 2K i pokrivenim lakovima na bazi vode.

### Napomena:

Dozu nakon upotrebe okrenuti naopako i prskanjem isprazniti ventil.

### Nijanse za obradivanje pokrivenih lakova



### Nijansiranje predlakova

0893 211 101 Temeljni premaz-predlak tamnosivi
0893 211 102 Temeljni premaz-predlak srednje sivi
0893 211 103 Temeljni premaz-predlak svijetlosivi

Navedeni podaci se mogu smatrati preporukama, na osnovu naših iskustava. Preporučujemo test prije upotrebe! Prilikom naknadnog lakiranja trebaju se uzeti u obzir tehnički podaci i preporuke proizvođača laka.

**Aktivna antikorozivna zaštita metalnih površina sa vrlo dobrim osobinama zapunjavanja**

### Različite nijanse boja

- Izvanredna moć pokrivanja u kratkom vremenu uz minimalnu potrošnju
- Optimalno stvaranje pokrivnog laka

**Izvrsne osobine prianjanja i u spoju sa zaptivnim masama na osnovu PU i MS – polimera**

### Vrlo dobra moć zapunjavanja

- Jednostavno poravnavanje malih oštećenja i udubljenja od brušenja

**Temperaturna postojanost do 100°C**

### Vrlo dobro se brusi

### VOC\* sukladan

- Smanjen sadržaj otapala
- U skladu sa VOC (1999/13/EG), za najveći propisani sadržaj VOC-a

\* Volatile Organic Compound – isparljivi organski spojevi

### Dodatni artikli:

**Najlon brusno runo,  
granulacija P 280**  
Art.-Nr. 0585 805 280

Pak./kom. 1

**Čistač silikona u spreju 600 ml**  
Art.-Nr. 0893 222 600

Pak./kom. 6

**2K – Akrilni pokrivni lak 1 l / 4 l**  
Art.-Nr. 5866 202 ...

Pak./kom. 1