



# Brusne trake

**F- papir podloga sa zrnom od aluminijum oksida, poluotvoren nanos, za ekstremno visoka opterećenja (npr. kalibriranje). Malo zapunjavanje zbog antistatičke opreme. Zbog toga ekstremno dugotrajne.**

► F-papir, poluotvoren nanos sa antistatičkom opremom.

## **Prednosti**

- Ekstremno visoka opteretivost brusne trake (npr. kalibriranje).
- Spriječeno rano zapunjavanje brusne trake.
- Optimalna brusna slika.  
→ Dug radni vijek.
- Smanjeno emitovanje brusne prašine (sitna prašina).

## Tehnički podaci

Podloga	F-papir, 270 g/m <sup>2</sup> , antistatični
Vezivo	Vještačka smola
Zrno	Aluminijum oksid (elektro korund)
Nanos zrna	Poluotvoren
Boja sa strane zrna	crvena smeđa
Raspoložive granulacije	P 60 – P 180
Oblici	za brušenje ivica, tračne i širinske

## Primjeri primjene

Kalibriranje, brušenje fronti (prednjih strana) ormara i bočnih furniranih dijelova, brušenje dijelova ramova za ormare od masivnog drveta.

## Materijali koji se obrađuju

Posebno pogodne za furnire, masivno drvo (tvrdo drvo, meko drvo, poprečno rezano drvo, smolasto drvo) i proizvode od drveta.

## Preporuka za skladištenje Würth brusnih traka

Trake bi trebalo skladištiti u suhim prostorijama u kojima nema mržnjenja. Ne skladištiti u blizini grijanja, hladnih i vlažnih zidova, vrata i prozora i neposredno na podu. Preporučuje se temperatura skladištenja između 18°C i 22°C pri relativnoj vlažnosti vazduha između 45 % i 65 %. Trake zaštititi od direktnih sunčevih zraka. Brusne trake po mogućnosti čuvati u originalnom pakovanju sve do njihove upotrebe. Otpakovane trake skladištiti tako da se spriječe sve deformacije.