

VAKU 40

Kit za zapunjavanje pora i ravnanja duboko neravnih površina i ogrebotina.



Opis	Boja	Sadržaj	Art.-Nr.	Pak/kom
VAKU 40	svijetlo bež	1760 g + 40 g učvršćivač*	0892 604 02	1/4
Učvršćivač	crvena	40 g	0892 600 004	1

* Uključuje plastičnu špahtlu!

Upotreba:

Putnička/komercijalna vozila	U proizvodnji i popravku vozila sa dubokim neravnim površinama i ogrebotinama kao baza za finalne obrade sa finim kitom.
Metal	Kao kit za zapunjavanje u konstrukcijama prototipa i za kompenzaciju rupa i tragova zavarivanja.
Drvo	Izvanredno pogodno kao kit za popravke i za upotrebu u konstrukcionom sektoru! Za upotrebu na svim tipovima drveta. Izvanredno pogodan za restauraciju drveta, prozore, vrata i konstrukciju prototipa. Nije pogodno za drvo koje sadrži ulje!

Napomene pri upotrebi:

Površina na koju se nanosi mora biti čista, suha i odmašćena. Lagano obrusite površine. Brusite poliesterki materijal samo kada je u potpunosti suh zbog osjetljivosti na vodu. Pogledajte dodatne informacije za vlažno brušenje.

Da bi se isključili mogući prigovori, uvijek osigurajte tačan omjer mješanja kita i učvršćivača.

Napomene pri upotrebi:



Doziranje: 2% učvršćivača
 Vrijeme upotrebe: 4–5 min 20°C
 Vrijeme sušenja: 20–30 min 20°C
 P80–280 mokro: samo kada je potpuno suh

Temperaturno postojan do 80°C

Ove informacije su samo preporuka na osnovu naših iskustava. Testovi prije upotrebe su potrebni! Za dodatne informacije pogledajte list sa tehničkim informacijama. Zadržava pravo na izmjene!

- ▶ Izvanredno prijanjanje na željezo, čelik, aluminijum, pocinčane i vrućpocinčane površine, GFRP i drvo.

Prednost:

- Može se koristiti na svim površinama materijala.

- ▶ Do 30% smanjenje specifične težine.

Prednosti:

- Voma lako za brušenje, nizak nivo prašine.
- Ugodno za korisnika.

- ▶ Brzo sušenje.

Prednost:

- Osigurava brzo sušenje, koje skraćuje vrijeme daljnje obrade..

- ▶ Visoki kapacitet zapunjavanja i bez osobina ulijeganja.

Maksimalno dozvoljeni sadržaj VOC u VAKU 40:

250 g/l kategorija proizvoda 2(b).

Maksimalno dozvoljeni sadržaj VOC prema ChemVOCFarbV: 0 g/l.

Savjet:

Obrusite površinu sa grubim brusnim papirom zavisno od stanja da bi postigli maksimalno prijanjanje.

Željezo, čelik, cink	P40 – P240
Aluminijum	P150 – P240
GFRP	P150 – P240
Stari lak	P150 – P240

!
Brusni papir Useit
Art.-Nr. 0581 3..
Krpa za prašinu „soft“
Art.-Nr. 0899 700 002
Odstranjivač silikona
Art.-Nr. 0893 222 600
Pasta za pranje ruku
CLEAN SPECIAL
Art.-Nr. 0890 600 608