

VAKU 60

Kalaj-metalik kit na poliesterskoj bazi sa aluminijskom pigmentacijom za konstrukciju vozila i radionice za popravku karoserije vozila.



Opis	Boja	Sadržaj	Art.-Nr.	Pak/kom
VAKU 60	metalik-antracit	1760 g + 40 g učvršćivač*	0892 606 02	1/4
Učvršćivač	crvena	40 g	0892 600 004	1

* Uključuje plastičnu špahtlu!

Upotreba:


Putnička/komercijalna vozila	U proizvodnji i za popravke vozila sa izvanrednim prijanjanjem na čelik, aluminijum, pocičane i vrućecinčane površine. Izvanredno pogodno za upotrebu kao zamjena za kalajisanje u segmentu zamjenskih dijelova.
Metal	U proizvodnji mašina i čeličnih konstrukcija za kompenzaciju rupa i tragova zavarivanja. Izvanredno prijanjanje na čelik, aluminijum, cincane i vrućecinčane površine.
Drvo	-

Napomene pri upotrebi:

Površina na koju se nanosi mora biti čista, suha i odmašćena. Lagano obrusite površine. Brusite poliesterski materijal samo kada je u potpunosti suh zbog osjetljivosti na vodu. Pogledajte dodatne informacije za vlažno brušenje.

Da bi se isključili mogući prigovori, uvijek osigurajte tačan omjer mješanja kita i učvršćivača.

Napomene pri upotrebi:



Doziranje: 2% učvršćivača
Vrijeme obrade: 4–5 min 20°C
Vrijeme sušenja: 20–30 min
mokro: samo kada
20°C
je potpuno suh

Temperaturno postojan do 80°C

Ove informacije su samo preporuka na osnovu naših iskustava. Testovi prije upotrebe su potrebljni! Za dodatne informacije pogledajte list sa tehničkim informacijama. Zadržavamo pravo na izmjene!

► Najbolje prijanjanje i stabilnost.

Prednosti:

- Izvanredno pogodan za upotrebu na vertikalnim površinama npr. u proizvodnji kontejnera, konstrukciji silosa, konstrukciji vozila, zamjenskih dijelova za vozilo i sl.
- Izvanredno prijanja na željezo, čelik, aluminijum, pocičane i vrućecinčane površine.

► Visokokvalitetni kit za zapunjavanje.

Prednosti:

- Visokokvalitetna kombinacija kita i smole omogućuje zatvoreno zapunjavanje bez pora na udubljenjima i neravnim površinama.
- Nizak nivo nastanka prašine prilikom obrade.

► Za specijalno kvalitativno zahtjevne poslove.

Prednost:

- Aluminijumska pigmentacija osigurava ekstremno jaku međusobnu reakciju sa metalnim površinama.

► Zamjena za kalajisanje.

Prednost:

- Može se koristiti u popravkama kao zamjena za kalajisanje.

Maksimalno dozvoljeni sadržaj VOC u VAKU 60:

250 g/l kategorija proizvoda 2(b).

Maksimalno dozvoljeni sadržaj VOC prema ChemVOCFarbV: 14 g/l.

Savjet:

Kitovi su osjetljivi na ekstremno brzo sušenje!

Pažnja! – Opasnost od pucanja pri 80°C. Posebno obratiti pažnju pri upotrebi infracrvenih lampi za sušenje.



**Brusni papir Useit
Art.-Nr. 0581 3..**

**Odstranjivač silikona
Art.-Nr. 0893 222 600**

**Molerska špahtla
Art.-Nr. 0695 940 ...**

**Zaštitna maska za
disanje
Art.-Nr. 0899 111**