

# PURlogic® COMBISAFE

**1K-premium pjena sa sigurnosnim kombi ventilom.**



Naziv	Sadržaj	Boja	Art.-Nr.	P/kom
PURlogic® COMBISAFE	500 ml	rosé	0892 142 6	15
Ugaoni adapter	-	-	0891 142 001	15

## Područje primjene:

Visokokvalitetno i sigurno začepljivanje, popunjavanje i izoliranje spojeva prozora, prozorskih klupica, prodora cijevi, fuga, spojeva zidova, prodora kroz zidove i šupljina.

## Tehnički podaci:

Boja	roza
Gustoća*	12 kg/m <sup>3</sup>
Čelijska struktura*	srednja - fina
Ne lijepi nakon ca.*	7–9 min
Reže se nakon ca.*	12–14 min
Obradna temperatura doze	+5 °C do +25 °C
Obradna temperatura za okolinu i podlogu	-5 °C
Temperaturna otpornost	-40 °C do +80 °C
Dobijena količina pjene - sa pištoljem (u datom obliku)	ca. 40 litara
Dobijena količina pjene - sa pištoljem (u datom obliku)	ca. 26 litara
Skladištenje	18 mjeseci

\* testirano po aktuelnim Würth-metodama testiranja

## Napomene:

Prijanja na beton, kamen, tvrdi-PVC, metal i drvo. Ne prijanja na polietilen, silikon, PTFE i mast. Na poroznim i upijajućim podlogama treba koristiti PURlogic® univerzalni premaz, Art.-Nr. 0890 55.

**Upotreba pištolja:** Upotrebljivo sa PURlogic® Xpress, Art.-Nr. 0891 152 4, i PURlogic® COMBIpress, Art.-Nr. 0891 152 6. Drugi pištolji nisu kompatibilni! Dozu promućkati prije svake upotrebe odnosno kod duže upotrebe. Nakon upotrebe temeljito očistiti diznu pištolja i adapter-korpu sa PURlogic® čistačem, Art.-Nr. 0892 160.

**Primjene ugaonog adaptera:** Dozu promućkati prije svake upotrebe odnosno kod duže upotrebe. Kod dužeg zastojta u radu gurnuti produžnu cjevčicu u prihvat (vidi sliku gore) da bi sprječili stvrđnjavanje i kapanje pjene (vidi sliku gore). Ugaoni adapter se može naručiti pod Art.-Nr. 0891 142 001.

► Nova tehnologija kombinovanih ventila (2 u 1).

### Prednost:

- Upotrebljiva kao pištoljska i adapter pjene.
- Nema čekanja u slučaju eventualnog kvara pištolja za pjenu.

► Vrijeme skladištenja povećano za 50% na 18 mjeseci.

### Prednost:

- Konstantan kvalitet tokom dužeg vremenskog perioda.

► Upotrebljiva zimi.

### Prednost:

- Upotrebljiva čak i na temperaturama podloge i okoline do -5 °C.

► Testirane osobine proizvoda.

### Prednost:

#### ● Zvučna izolacija spojeva (fuga)

Reducira opterećenje buke.  $R_{ST,W} = 59 \text{ dB}$  po DIN 52210, testirano na ift Rosenheim.

#### ● Toplotna provodljivost.

Reducira gubitak topoteke kod 0,039 W/(mK) po DIN 52612, testirano na MPA Hannover.

#### ● Propustljivost zraka.

Sprječava propustljivost zraka, testirano po EN 1026 na ift Rosenheim.

#### ● Propustljivost vodene pare.

Testirano po DIN EN ISO 12572 na ift Rosenheim.

#### ● Ušteda energije po ENEV.

Ušteda troškova grijanja od 9%, testirano na Fraunhofer Institut na osnovu DIN 18055 / EN 204.

#### ● Opšte uvjerenje građevnog nadzora.

Građevinski materijal B2 po DIN 4102, dio 1, testirano na MPA Hannover.



## PURlogic® Xpress / COMBIpress

Art.-Nr. 0891 152 4 / 0891 152 6

## PURlogic® Clean (čistač)

Art.-Nr. 0892 16 / 0892 160

## PURlogic® univerzalni premaz

Art.-Nr. 0890 55

## Sprej-boca sa pumpom

Art.-Nr. 0891 556