

## 2K-TEČNI METAL FLM 50



**Brzi reparaturni sistem za specijaliste i radionice u području obrade metala. Posebno namijenjen za zapunjavanje kalupa, zaptivanje i reparaciju pukotina.**

**Reakcioni sistem dvokomponentnih smola sa specijalnom formulacijom**  
Temeljem sličnih svojstava kao metal posebno namijenjeno za uporabu u području metalne obrade.

**Brzo stvrdnjavanje**  
Posebno namijenjeno za manje reparature u kratkom vremenskom roku.

**Vrlo visoka konačna čvrstoća**  
Nakon stvrdnjavanja moguća je daljnja obrada glodanjem, frezovanjem, bušenjem, brušenjem, turpijanjem i narezivanjem navoja bez ikakvih komplikacija.

**Praktična dvostruka kartuša**  
Osiguran optimalan omjer miješanja komponenti.

Naziv	Sadržaj ml	Art.-Nr.	Pak./kom.
Tečni metal FLM 50	50	<b>0893 680</b>	1

### Područje primjene:

Reparaturna masa za kitanje, spajanje, punjenje i nivelaciju na mnogobrojnim materijalima kao što su aluminij, bakar, čelik, mesing, premazanim i galvaniziranim metalima.

### Način primjene:

Metali moraju biti potpuno obrušeni i očišćeni te

odmašćeni. Pritiskom na pogonski klip istisnite potrebnu količinu na čistu površinu i sa prikladnim predmetom temeljito izmješajte masu u trajanju od 1 minute. Takvu masu nanesite na repariranu površinu. Mlaznice kartuše očistite i zatvorite sa poklopcem uključenim u isporuku odmah nakon upotrebe da bi spriječili stvrdnjavanje.

Tehnički podaci:	
Viskozitet	15.000 - 35.000 Pa
Omjer miješanja	1 : 1
Tvrdoća (Shore)	78
Posmična čvrstoća	14 - 18 (N/mm <sup>2</sup> )
Vlačna čvrstoća	12 - 18 (N/mm <sup>2</sup> )
Elastičnost na savijanje	12%
Vrijeme do funkcionalnosti	30 minuta
Vrijeme do potpune čvrstoće	24 sata
Otpornost na temperaturu	-45°C do +120°C
Temperatura primjene	20°C - 25°C

### Dodatni artikli:

**Traka od staklenih vlakana za pojačavanje metalne mase pri reparaturnim radovima sa tečnim metalom FLM 50**

**Dimenzije 1000 x 50 x 1,5**  
**Art.-Nr. 0894 650, Pak./kom. 1**

**Pištolj za duple kartuše Mini 2**  
**Art.-Nr. 0891 893 486, Pak./kom. 1**

Ove informacije su samo preporuka na osnovu naših iskustava. Testovi prije upotrebe su potrebni! Za dodatne informacije pogledajte list sa tehničkim informacijama. Zadržavamo pravo na izmjene!