

LJEPILO ZA OGLEDALA



Art.-Nr.	0890 600	
Pak./kom.	1	12
Sadržaj	290 ml	290 ml
Hemijska osnova	Polimer na bazi gume	Polimer na bazi gume
Boja	Svijetlo siva	Svijetlo siva
Max. vrijeme obrade	15 min	15 min
Brzina stvarnjavanja	1.5 mm/d	1.5 mm/d
Min./max. radna temperatura	5 do 30°C	5 do 30°C
Min./max. temperaturna otpornost	-35 do 90°C	-35 do 90°C
Rok upotrebe od datuma proizvodnje	12 mjeseci	12 mjeseci

Primjena

Za lijepljenje ogledala u skladu s EN 1036 DIN 1238 (za ostala ogledala preporučujemo prethodno provjeriti kompatibilnost pozadine ogledala sa ljeplilom) i za lijepljenje ogledala na zidove, vrata i sl. Prianja na površine kao što su upijajuća žbuka i beton, drvo, gips ploče, iverica i stiropor.

Za lijepljenje plastičnih ogledala (PMMA plastična ogledala)

- ICI Perspex: Bronza, srebro i zlato
- Röhm und Haas: Bronza, zlato
- Plexiglas XT: Bezbojni
- Altulor plastična ogledala
- Montiranje PMMA ogledala veličine do 600 x 600 mm preporučljivo je raditi sa ljeplilom za ogledala.

Ljeplilo bez sadržaja otapala za lijepljenje ogledala sa pozadinom od srebrnog filma

Trajno elastično

Podnosi dilatacije

Neutralnog mirisa i vodoootporno

Postojano na UV zrake i starenje

Ne sadrži otapala i silikone

Napomena

Potrošnja:

Ca. 1 kartuša po m² sa debjinom nanosa od 6–8 mm.

Čišćenje:

- Za svježe ljeplilo koristiti čistač na bazi otapala
- Stvrdnuto ljeplilo čistiti samo mehaničkim putem