

MULTI-KONSTRUKCIONO LJEPILO SA VLAKNIMA



Ljepilo visoke čvrstoće ojačano staklenim vlaknima

Ojačano vlaknima

Zahvaljujući integriranom ojačanju staklenim vlaknima postiže se izvanredna snaga lijepljenja čak i kod teško opterećenih lijepljenih veza.

Dokazana svojstva lijepljenja

- Ispitana otpornost na vodu D4 u skladu sa DIN EN 204 (br. testa: 505 33042/3)
- Temperaturna stabilnost u skladu sa DIN EN 14257-Watt 91 (br. testa: 505 33042/4)



Brzo sušenje

- Brza reakcija sušenja sa visokom početnom jačinom nakon samo 15 minuta.
- Omogućava brži daljnji rad.

Art.-Nr.	0893 100 115	
Pak./kom.	1	12
Sadržaj	310 ml	310 ml
Hemijska osnova	Poliuretan	Poliuretan
Boja	Transparentna	Transparentna
Vrijeme form. pokožice, mokro	3 min	3 min
Vrijeme form. pokožice, suho	7 min	7 min
Min./max. radna temperatura	7 do 35 °C	7 do 35 °C
Min./max. temperaturna otpornost	-30 do 110 °C	-30 do 110 °C
Rok upotrebe od datuma proizvodnje	12 mjeseci	12 mjeseci

Transparentno po sušenju

Širok spektar prijanjanja

Malo pjene

Može se brusiti i prelakirati

Otporno na vremenske utjecaje i starenje

Ne sadrži silikone

Dodatno za Art.-Nr.:	Naziv	Art.-Nr.
0893 100 115	Nož za kartuše	0715 66 09
	Ručni pištolj za kartuše	0891 000 001
	Špahlta za ljepilo	0891 185

Primjena:

Lijepljenje čep i rupa spojeva pri izradi drvenih prozora, lijepljenje ugaonih spojeva pri izradi aluminijskih prozora i drvenih konstrukcija, lijepljenje spojeva ploča u proizvodnji vanjskih drvenih vrata, lijepljenje drvenih panela, gazišta stepeništa, rukohvata, sendvič panela i

okruglih lukova; kuhinjske radne ploče, obrada prirodnog kamena, prozorske klupice i lajsne. Idealno za čeonu lijepljenje masivnog drveta.

Za lijepljenje drveta, metala, lakiranog aluminijskog, tvrdog PVC-a, betona, prirodnog kamena, Corian®, Varicor®, laminiranih materijala, keramike, tvrdih pjena izrađenih od fenolne smole i poliuretana.

Napomena:

Iz sigurnosnih razloga, fuga ljepila ne bi trebala biti veća od 2.5 mm.

Ovim informacijama želimo Vas posavjetovati prema našem najboljem znanju i iskustvu. Zahtijevane su prethodne probe. Za više informacija pogledajte tehnički list.