

UNIVERZALNO LJEPILO EXTRA



Kontaktno ljepilo na bazi neoprena

Širok spektar prijanjanja

Moguće je međusobno povezivanje gotovo svih materijala.

Dobro razmazivanje

Jednostavno nanošenje kistom ili nazubljenom lopaticom na površine koje se lijepe.

Otporno na starenje

Zajamčen je dugogodišnji zalijepljeni spoj.

Dobra elastičnost

Kompenzira kretanje materijala.

Visoka otpornost

Otporno na slabe kiseline i lužine, kao i vodu i alkohol.

Ne sadrži silikone

Art.-Nr.	0893 100 021		0893 100 022		0893 100 023		0893 100 024
Pak./kom.	1	12	1	12	1	12	1
Sadržaj	65,5 ml	65,5 ml	185 ml	185 ml	730 ml	730 ml	4600 ml
Pakovanje	Tuba	Tuba	Tuba	Tuba	Limenka	Limenka	Kanister
Hemijska osnova	Neopren na bazi otapala	Neopren na bazi otapala	Neopren na bazi otapala	Neopren na bazi otapala	Neopren na bazi otapala	Neopren na bazi otapala	Neopren na bazi otapala
Boja	Smedkasta	Smedkasta	Smedkasta	Smedkasta	Smedkasta	Smedkasta	Smedkasta
Fin. čvrstoća max.	24 h	24 h	24 h	24 h	24 h	24 h	24 h
Radna temperatura min./max.	15 do 25 °C	15 do 25 °C	15 do 25 °C	15 do 25 °C	15 do 25 °C	15 do 25 °C	15 do 25 °C
Temp. postojanost min./max.	-20 do 125 °C	-20 do 125 °C	-20 do 125 °C	-20 do 125 °C	-20 do 125 °C	-20 do 125 °C	-20 do 125 °C
Rok upotrebe od proizvodnje	12 Mjeseci	12 Mjeseci	12 Mjeseci	12 Mjeseci	12 Mjeseci	12 Mjeseci	12 Mjeseci

Područje primjene:

Za lijepljenje oslojenja kao i drugih površinskih spojeva:

- Drvo, iverica, vlaknatice i ploče od tvrdog furnira i dekorativnih ploča
- Dekorativni laminati (Resopal, Duropal, Ultrataps)
- Plastične ploče (polaganje pločica)
- Tvrdi PVC, PMMA, poliester, poliamid, polikarbonat
- Tvrdе pjene od fenolne smole i poliuretana
- Guma, filc, tekstil, koža, staklo, olovo, Corian, metal, beton itd. međusobno i jednih sa drugim.

Napomena:

Nije primjenjivo na stiroporu, mekom PVC-u, PVC folijama, PE i PP. Glatke površine je potrebno prethodno izbrusiti.

Ovim informacijama želimo Vas u najboljoj namjeri posavjetovati na osnovu naših ispitivanja i iskustava. Međutim zbog višestruke primjene i uslova skladištenja te obrade koji se nalaze van našeg utjecaja ne možemo u pojedinačnim slučajevima preuzeti odgovornost za rezultate rada. Ovo također vrijedi prilikom korištenja naših neobvezujućih tehničkih i trgovačkih usluga. Preporučujemo da se uvijek urade vlastite probe. Garantujemo konstantan kvalitet naših proizvoda. Zadržavamo pravo tehničkih izmjena i daljnjeg razvoja proizvoda. Ostale informacije pogledajte u tehničkom listu.