

## PE KIT VAKU MULTI SOFT



Opis	Boja	Sadržaj	Art.-Nr.	P/kom
VAKU MULTI SOFT	svijetlo žuta	1765 g + 35 g učvršćivača*	<b>0892 6008</b>	1/6

**Osobine:** Kit iznimnog viskoziteta i lakoće aplikacije na čelične, aluminijumske, elektro-cinčane i galvanizirane limove, drvo kao i na "GFK" dijelove. Izuzetna lakoća brušenja bez slabljenja postojanosti kita nakon potpunog sušenja koje se vrši i infra-crvenim grijalicama. Može se koristiti kao osnovni i fini završni kit. Visoki udio antikoroziivnih pigmentata osigurava optimalnu zaštitu od korozije. Za maksimalnu zaštitu nanositi ga na Epoxy Primer. Ne aplicirati ga na termoplastične lakove i Wash Primer. Može se prelakirati sa svim konvencionalnim sistemima.

**Savjeti za uporabu:** Brzina sušenja pri 20°C za pocinčane limove; 1 do 2 sata! Ne koristiti grublji brusni papir od P80 za pripremu aluminijumske podloge! Ne stavljati više učvršćivača od predviđenog! Dobro promiješajte učvršćivač i kit! Kit mora biti izoliran filerom prije konačnog lakiranja! PE kitovi se neće stvrdnuti ispod +5°C! Čuvati na temperaturi između +5°C i +30°C.

Radna temperatura	Omjer mješanja	Otvoreno vrijeme upotrebe	Vrijeme sušenja	Vrijeme sušenja IR grijalicom
10°C	100:2	7'	30'	TIME / 5 min
20°C		5'	20'	DISTANCE / 80 cm
30°C		4'	15'	MAX. T / 80°C

Obrada brušenjem	Maksimalni ekscentar	Brusni papir za plastične dijelove	Brusni papir za metalne dijelove
INITIAL	7 - 5 mm	P100 P120	P80
FINAL			P150
	5 - 3 mm	P180/P220	P240

Ove informacije su samo preporuka na osnovu naših iskustava. Testovi prije upotrebe su potrebni! Za dodatne informacije pogledajte list sa tehničkim informacijama. Zadržavamo pravo na izmjene!

### 2K PE višenamjenski kit

**Univerzalni 2K kit za zapunjavanje udubljenja i repariranih metalnih površina na karoserijama motornih i priključnih vozila.**

**Veoma dobro prijanjanje na željezu, čeliku, aluminijumu, pocinčanim i vrućecinčanim površinama, GFRP i drvetu.**

- Za univerzalnu upotrebu na svim metalnim površinama.
- Nema odlamanja na ivicama tokom finog brušenja.

**Optimalna elastičnost za postizanje zatvorene i glatke površine.**

- Nije potrebna ponovna obrada finog kita.

**Brzo sušenje.**

- Osigurava brzo sušenje, skraćuje vrijeme daljne obrade (brušenje, zapunjavanje i nanošenje završnih lakova).

**Lako za brušenje, nizak nivo stvaranje prašine.**

- Ugodno za korisnika.
- Pojednostavljuje daljnu obradu površina.

**Visoki kapacitet zapunjavanja i bez osobina ulijeganja.**

Maksimalna dozvoljena količina VOC-a po kategoriji proizvoda IIB (B): 250 g/l.

Ovaj proizvod sadrži 8 g VOC-a u pripremljenom stanju.

#### Savjet 1:

Za optimalnu korozivnu zaštitu i pouzdano prijanjanje, unaprijed tretirajte površine sa 2K Multi fill temeljnim premazom (ne koristiti sa 1K prajmerom)!

#### Savjet 2:

Manje = više. Za obradu bez pora veoma je važno nanijeti kit u nekoliko tankih slojeva.

#### Dodatni proizvodi:

**Brusni ZEBRA perfect**

Art.-Nr. 0581 353...

**HS Filer PRO**

Art.-Nr. 0823 210...

**„2K Multi Fill**

Art.-Nr. 0893 2131

**Zaštitna maska za disanje**

Art.-Nr. 0899 110400