

HS-KLARLACK PRO



Dvokomponentni brzosušeci „high solid“ akrilni bezbojni lak za profesionalno kompletno ili djelimično lakiranje putničkih i komercijalnih vozila

- Brilljantan sjaj laka i ujednačeno prekrivanje osnovnog sloja
- Namijenjen za lakiranje preko osnovnog sloja boje na bazi vode ili organskih otapala
- Visoka otpornost na sve vremenske utjecaje, mehanička i hemijska opterećenja
- Moguće nepravilnosti se mogu lako ukloniti brušenjem ili poliranjem
- Izdašnost: 10m²/l pri nanosu od 50 µm u 2 sloja

Zapreminsko miješanje:

2:1 sa učvršćivačem

Art.-Nr. 0821 0041, Art.-Nr. 0821 005 1001

Zavisno od debljine sloja razrijediti od 10 do 25 vol.% sa razrjeđivačem*

Art.-Nr. 0823 401..

* Za više informacija pogledati tabelu omjera miješanja

Oprema za nanošenje:

Preporučeni pištolji za lakiranje:

Art.-Nr. 0891 700 500, 0891 700 05, 0891 700 07

Minimalni promjer mlaznice 1,3 mm

Naziv	Sadržaj u l	Art.-Nr.	Pak./kom.
HS-BEZOJNI LAK	1	0821 105 1	1/12
	5	0821 105 5	1/3

Način primjene:

Nakon propisanog zapreminskog miješanja sa učvršćivačem i razrjeđivačem, 15-20 min. nakon isparavanja otapala, direktno aplicirati na osnovni sloj boje. Preporučuje se prvo aplicirati jedan tanki sloj, a naredni deblji sloj aplicirati unakrsnom tehnikom. Između nanosa veoma je bitno ostaviti izvjesno vrijeme za isparavanje otapala. Eventualne nepravilnosti pri lakiranju moguće je lako ukloniti brušenjem ili poliranjem.

Napomene za primjenu:

Vlaga utiče na sastav laka, stoga alati za aplikaciju moraju biti potpuno suhi! Limenku po upotrebi odmah zatvoriti. Ne koristiti u sredinama s vlagom većom od 70%, a ukoliko je temperatura ispod +10°C, lakiranje izvoditi u termokomorama za lakiranje. Proizvod čuvati u ventiliranom prostoru dalje od direktnog sunčevog utjecaja, na temperaturi od +5°C do +30°C.

Omjer miješanja				
učvršćivač	A - B - C	20°C	20'' F/4	5h
Standard	100:50:10-25*	2:1	20'' F/4	5h

* 5-10 vol.% razrjeđivača kod nanosa laka u 2 sloja (1 tanki + 1 deblji sloj)
10-25 vol.% razrjeđivača kod nanosa laka u 3 sloja (1 tanki + 2 deblja sloja)

Vrijeme sušenja						
učvršćivač	20°C					
	20'	3h	5h	8h	24h	35'
Spori	20'	3h	5h	8h	24h	35'
Standard	15'	3h	5h	7h	24h	25'
Brzi	15'	2,5h	4h	6h	24h	—
Super brzi	10'	2h	3h	6h	24h	—

Vrijeme sušenja		
IR grijalica	IR grijalica	
	Flash Off	Full Bake
Light	5'	10'
Dark	4'	8'
Metallic	5'	10'

Dodatni proizvodi:

Posuda za miješanje laka

Art.-Nr. 0705 800 ...

Štap za određivanje omjera laka

Art.-Nr. 0705 800

Filter sito

Art.-Nr. 0899 700 100

P10 brza pasta za poliranje plus

Art.-Nr. 0893 150 010

Zaštitna respiratorna maska:

Art.-Nr. 0899 173

Filter tip: A2/A2P3

Ovi podaci su isključivo preporuke zasnovane na našim iskustvima. Ipak, zbog različitih načina primjene, uslova skladištenja i obrade koji se nalaze van našeg utjecaja ne možemo preuzeti odgovornost za rezultate Vašeg rada u pojedinačnim slučajevima. Za više informacija pogledati tehnički list.