

## WÜTOP® REDLINE 100



Vjetrozaptivno u vanjskom području



**RED LINE**

**Troslojna paropropusna folija sa mikroporoznom funkcionalnom membranom za postavljanje preko rogova ili na termoizolaciju.**

**Art.-Nr. 0681 0020029**

WÜTOP® Redline 100 je troslojna paropropusna folija sa mikroporoznom funkcionalnom membranom za upotrebu u području vjetrozaštite kod kosih krovova. Postavlja se direktno na termoizolaciju ili slobodno zategnuta preko rogova sa ili bez termoizolacije, ali ne i na padašćanu oplatu. Može se koristiti i za ventilirane fasade bez ekstremnog uticaja vjetra. Obavezno izbjegavati hodanje po foliji. U kombinaciji sa WÜTOP® parnom kočnicom/branom i EURASOL® trakama za lijepljenje mogu se praviti moderne konstrukcije koje su zračno i vjetronepropusne prema aktualnim propisima EnEV.

Molimo da se pridržavate odredbi i uputstva za upotrebu ovog proizvoda.

- **Tehnologija:** 3-slojna krovna folija sa mikroporoznom funkcionalnom membranom.
- **Sigurnost:** Struktura folije osigurava dobru vodonepropusnost, a svojstvo paropropusnosti omogućava dobru ventilaciju i drži krovnu konstrukciju suhom tokom svih vremenskih uvjeta.
- **Dodatna primjena:** WÜTOP® Redline 100 se može koristiti i na vertikalnim konstrukcijama zidova kao zaštita od vjetra tako što se napravi zatvoreni sistem toplinske izolacije koja štiti od kiše, snijega, vlage i prašine.

Tehnički podaci		
Naziv	Standard/jedinica	Vrijednost
Površinska masa	EN 1849 / g/m <sup>2</sup>	100
Otpornost na daljnje kidanje/cijepanje (prodor eksera)	EN 12310-1 / N/200 mm	70 uzdužno; 80 poprečno
Maksimalna sila istezanja	EN 12311-1 / N/50 mm	150 uzdužno; 100 poprečno
sd-vrijednost	EN 1931/EN 12572 / m	0,02
Otpornost na prodor vode	klasa	W1
Ponašanje kod požara (klasa gorivosti)	EN 13501-1	F
Temperaturna otpornost	EN 13859-1 / °C	+80
Istezanje uzdužno/poprečno	EN 12311-1 / %	30/30
Hladno savijanje	EN 1109 / °C	≤-25
Paropropusnost	EN ISO 12572/g/m <sup>2</sup> /24h	2250
UV otpornost	Mjeseci	2
Širina role	EN 1848 / m	1,5
Dužina role	EN 1848 / m	50
Površina	m <sup>2</sup>	75
Jedinica pakovanja	Rola na paleti	52 ili 59

#### Dodatni artikli:

**Parna kočnica DB02**  
**Art.-Nr. 0681 000 004/144/145**  
**Parna kočnica DB40**  
**Art.-Nr. 0681 000 005**  
**Parna kočnica DB35**  
**Art.-Nr. 0681 000 0059**  
**Parna brana DS100**  
**Art.-Nr. 0681 000 006**  
**Parna brana DS 200 Reflex**  
**Art.-Nr. 0681 000 0069**  
**WRD ljepljenje**  
**Art.-Nr. 0893 700 115**  
**EURADOP**  
**Art.-Nr. 0992 700 119**  
**EURASOL**  
**Art.-Nr. 0992 750 050**



Pasivna porozna paropropusnost