

## LJEPILO ZA DRVO D3/D4 STANDARD

### Područje primjene:

#### Lijepljenje bez dodatka učvršćivača:

Unutrašnji prostor izložen češčem, kratkotrajnom utjecaju tekuće vode ili kondenza i vanjski prostor zaštićen od vremenskih utjecaja. Lijepljenje unutrašnjih vrata, gazišta stepeništa i rukohvata. Montažno, površinsko i višeslojno lijepljenje drvenih površina, daski i blokova. Lijepljenje mekog, tvrdog, egzotičnog drveta i iverice.

#### Lijepljenje sa dodatkom učvršćivača:

Unutrašnji prostor izložen intenzivnijem utjecaju tekuće vode ili kondenza i vanjski prostor izložen vremenskim utjecajima, ali sa odgovarajućom površinskom zaštitom. Lijepljenje ulaznih vrata, prozora, spojeva ramova, lameliranje i spajanje profila poprečno, uzdužno i cink spojevima.

### Napomene za primjenu:

- Ljepilo prije upotrebe promiješati, a nakon upotrebe uvijek dobro zatvoriti
- Dijelovi trebaju međusobno dobro nalijegati, biti suhi i čisti. Temperatura ljepila i drveta treba biti minimalno +8°C, a vlažnost drveta od 8 do 12%
- Ljepilo pomoću valjka, kista, špahtle ili drugog adekvatnog pribora jednostrano, tanko i ravnomjerno nanijeti na površinu. Dijelove koji se lijepe odmah spojiti i staviti pod presu. Pritisak izvršiti ravnomjerno na cijelu površinu spoja lijepljenja
- Pri lijepljenju fuga u vanjskim prostorima (npr. kasete za vanjska vrata) zbog utjecaja toplote (npr. od sunca) može doći do bubrenja drveta ili omekšavanja ljepila. U ove svrhe su pogodna duroplastična ljepila kao npr. PUR ljepilo u sistemu doziranja, Art.-Nr. 0892 100 171 ili PUR pištoljsko ljepilo, Art.-Nr. 0892 100 175

- Izbjegavati kontakt sa metalnim površinama zbog mogućnosti promjene boje drveta
- Otpornost na vodu može biti testirana 7 dana nakon sušenja
- Svježe mrlje od ljepila se mogu očistiti vodom, a nakon sušenja mehanički
- Otvoreno vrijeme i vrijeme sušenja znatno zavise od radnih uslova: temperature, vlažnosti zraka, upijajuće sposobnosti materijala, upotrijebljene količine ljepila i napona u materijalima
- **Vrijeme upotrebe nakon miješanja s učvršćivačem je 24 h pri max. temp. od +20°C**

#### Dodatni proizvodi:

Špahtla za ljepilo

Art.-Nr. 0891 185

Valjak za ljepilo

Art.-Nr. 0891 186

Poliuretanski valjak

Art.-Nr. 0891 187

Spužvasti valjak

Art.-Nr. 0891 188

Unutrašnji plastični valjak

Art.-Nr. 0891 189

Pribor za obradu ljepila

Art.-Nr. 0892 100 0

Art.-Nr. 0892 100 01

Art.-Nr. 0892 100 010

Učvršćivač

Art.-Nr. 0892 100 08

**Tehničke podatke pogledati u tabeli na strani 02 2601.0**

Ovi podaci su isključivo preporuke zasnovane na našim iskustvima. Ipak, zbog višenamjenske primjene, uslova skladištenja i obrade koji se nalaze van našeg utjecaja, ne možemo preuzeti odgovornost za rezultate Vašeg rada u pojedinačnim slučajevima. Neophodno je prethodno testiranje!